



Teknisk Datablad

SAPPHIRE LO-TEMP 2

Lav temperatur lejfedt

Beskrivelse

ROCOL SAPPHIRE LO-TEMP 2 er et lejfedt udviklet til smøring af kugle-, rulle- og glidelejer der arbejder under ekstremt lave temperaturer, ned til -50°C .

Egenskaber og fordele

- Fremragende lav-temperatur egenskaber
- Lavt drejningsmoment under opstart og drift ved lave temperaturer
- Gode belastnings- og anti-slid egenskaber
- Forlænger smøreintervallerne

Anvendelse

ROCOL SAPPHIRE LO-TEMP 2 kan påføres manuelt direkte fra emballagen eller med fedtpresse. ROCOL SAPPHIRE LO-TEMP 2 er forenelig med andre sæbefortykkede lejfedter, men bedste resultat opnås ved at fjerne tidligere anvendt lejfedt og rengøre lejet.

ROCOL IS A TRADEMARK OF ROCOL LIMITED

ITW Chemical Products Scandinavia

Priorsvej 36 • 8600 Silkeborg • Tlf.: 86 82 64 44 • Fax: 86 82 64 64 • e-mail: info@itw-scan.dk • www.itw-scan.dk

Informationerne på dette datablad er baseret på vore erfaringer og rapporter fra vore kunder. Der er mange faktorer udenfor vor kontrol og viden, der kan indvirke på brugen af produkterne og disses præstationer, hvorfor vi ikke kan yde nogen garanti direkte eller indirekte.

11/2006 • 18 11 02

INFORMATION

SAPPHIRE LO-TEMP 2

Lav temperatur lefefedt

Tekniske og fysiske data

<i>Udseende:</i>	<i>Blødt, brunt fedt</i>
<i>NLGI:</i>	<i>Nr. 2</i>
<i>Baseolie:</i>	<i>Mineralolie</i>
<i>Fortykkelsesmiddel:</i>	<i>Multi-Complexsæbe.</i>
<i>Temperaturområde:</i>	<i>-50°C til +120°C (ASTM D128)</i>
4-kugletest (IP 239)(ASTM D2596)	
- <i>Slidindex:</i>	<i>128 kg</i>
- <i>Koldsvejsepunkt:</i>	<i>> 800 kg</i>
<i>Kobber Korrosionstest:</i>	<i>1a (IP 112)(ASTM D130)</i>
<i>Korrosionstest – Emcor:</i>	<i>0:0 (IP 220)</i>
<i>Vandudvaskning:</i>	<i>2% (IP 215)(ASTM D1264)</i>
<i>Lavtemperatur drejningsmoment:</i>	<i>2125 gm.cm / 1125 gm. cm (IP 186) (Opstart/drift)</i>
<i>Opbevaring:</i>	<i>Opbevares på et køligt og tørt sted.</i>
<i>Forpakning:</i>	<i>48078020 400 gr. patron 48078022 5 kg 48078024 12,5 kg 48078026 50 kg</i>

Information

Yderligere teknisk information og leverandørbrugsanvisninger på ITW produkter, kan rekvireres ved henvendelse til:

***ITW* Chemical Products Scandinavia**

*Priorsvej 36
8600 Silkeborg
Tlf.: 86 82 64 44
Fax: 86 82 64 64
e-mail: info@itw-scan.dk
www.itw-scan.dk*