



Teknisk Datablad

Contractor

Midlertidig markeringspray - 6 forskellige farver

Description

Contractor® er en midlertidig markeringsmaling med god dækkeevne, anvendes kun med dysen nedad.

Egenskaber

- Hurtig tørrende
- Holdbarhed fra 3 til 6 måneder
- Indeholder ikke klorinerede opløsningsmidler og bly
- Findes i 6 farver
- Alkyd baseret
- Let at påføre, inden spild

Anvendelse:

Alle overflader bør være rene, tørre og fri for støv inden påføring. Meget fedtede og olierede overflader bør rengøres med en kraftig afrensers som f.eks. ROCOL Heavy Duty Cleaner og vaskes grundigt af med vand og have lov at tørre.

Stål overflader: Rengøres grundigt inden påføring. Hvis det er muligt, slibes overfladen for at malingen bedre kan klæbe til overfladen.

Beton: Rengøres grundigt inden påføring. Det anbefales at behandle nyt og helt glat beton med en egnet ætsende syreopløsning.

Før påføring: Ryst spraydåsen grundigt. Når stålkuglen begynder at rasle, rystes der yderligere 1 minut for at sikre, at malingen er ensartet. Sæt dysen på og check, at der er fri passage gennem rør og dyse.

Påføring: Contractor® kan påføres med hånden. Påføringen er dog betydelig lettere ved brug af Easyline sprayhåndtag eller vogn. Sæt spraydåsen i håndtaget eller vognen (husk dyse).

Efter brug: Tag spraydåsen ud af håndtaget eller vognen. Vend sprayeren i lodret position med dysen opad og tryk 3-5 sek for at blæse dysen ren. Spraydåsen opbevares altid liggende, på et koldt sted og holdes væk fra antændelseskilder og direkte sollys.

Fjernelse af Contractor® maling: Hvis malingen af en eller anden grund ønskes fjernet bruges en opløsningsmiddelbaseret malingsfjerner og beskrivelsen på dåsen følges. Poriøse materialer kan kræve mere end en behandling.

Advarsel: Beholder under tryk. Skal beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temperaturer på over 50°C. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke når den er tømt. Udtømning må ikke finde sted imod åben ild eller glødende genstande.

ITW Chemical Products Scandinavia

Priorsvej 36 • 8600 Silkeborg • Tlf.: 86 82 64 44 • Fax: 86 82 64 64 • e-mail: info@itw-scan.com • www.itw-scan.com

Informationerne på dette datablad er baseret på vore erfaringer og rapporter fra vore kunder. Der er mange faktorer udenfor vor kontrol og viden, der kan indvirke på brugen af produkterne og disses præstationer, hvorfor vi ikke kan yde nogen garanti direkte eller indirekte.

Udgave: 09.2006

INFORMATION

Contractor

Tekniske og fysiske data

Farve:	Hvid, gul, rød, blå, grøn og sort.
Indhold:	750ml.
Tørretid @ 20°C	
- Fingertør:	5 min.
- Let trafik:	45 min.
- Kemikalie resistent:	7 dage (se detaljer nedenfor).
Harpiks type:	Opløsningsmiddelbaseret alkyd med højt faststofindhold.
Drivmiddel:	Propan/butan.
Taber Abrasion (ASTM D4060-84)	
- 24 timer:	350.
- 7 dage:	200.
Holdbarhed:	2 år.
Cross Hatch Adhesion:	Meget god.
BS3900: Part 6:	1974.
Fleksibilitet (Conical Mandrel)	God.
Modstandsdygtighed overfor opløsningsmidler (efter 7 dage):	
- Resistent overfor:	Mineralsk terpentin.
- kan angribe overfladen, så den bliver blød:	Xylene, Acetone, MEK og Toluene.

Information

Yderligere teknisk information og leverandørbrugsanvisninger på ITW produkter, kan rekvireres ved henvendelse til:

 Chemical Products Scandinavia

Priorsvej 36 • 8600 Silkeborg • Tlf.: 86 82 64 44 • Fax: 86 82 64 64 • e-mail: info@itw-scan.com • www.itw-scan.com