



## Teknisk Datablad

---

# Safe Step Asphalt Repair Tixotropisk Kold Asfalt

### Beskrivelse

Safe Step Asphalt Repair ser ud som fint asfalt og er specielt beregnet til reparation af huller i al slags asfaltbelægning og beton - uanset vejrforhold. Er klar til brug indenfor 3 minutter.

Er fuldt foreneligt med tjære- og bitumen makadamisering, asfalt og beton, kompatibel med alle produkter med samme fremragende klæbeevne og smidighed.

### Egenskaber:

- Hurtig at lægge, anvendes direkte fra emballagen
- Hærder via stampning
- Forenelig med tjære- og bitumen makadamisering, asfalt og beton

### Anvendelse:

Selv om Safe Step Asphalt Repair er fremstillet specielt til huller i vejen, anvendes det ofte til større flader, især hvor trafikken kun må afbrydes kortvarigt.

1 spand med 25 kg dækker ca. 0,75 m<sup>2</sup> i 10mm tykkelse.

**Påføring:** Huller skal være fri for løse sten, skidt og vand. Safe Step Asphalt Repair hældes/fyldes i hullet og fordeles jævnt. Safe Step Asphalt Repair vil automatisk blive komprimeret ved brug de første dage. For straks at få det på plads kan en stamper eller skovl anvendes. Undgå at lave fordybninger eller huller hvor vand kan samles.

Reparationsstedet kan straks tages i brug - det er også med til at massen hurtigere hærder op og opnår fuld styrke.

**Imprægnering:** Der behøves hverken imprægneringslag, primer eller nogen forudgående behandling.

**Vejrforhold:** Kan anvendes og vil hærde uanset vejrforholdene.

**Opbevaring:** Skal opbevares ved 15-20°C i min. 12 timer inden brug for at bevare fleksibiliteten i koldt vejr.

**Reparationstid:** En gennemsnitlig hulstørrelse kan repareres og være klar til trafik på under 3 min.

**Begrænsninger:** Undgå temperaturer under 0°C.

**ITW Chemical Products Scandinavia**

Priorsvej 36 • 8600 Silkeborg • Tlf.: 86 82 64 44 • Fax: 86 82 64 64 • e-mail: [info@itw-scan.com](mailto:info@itw-scan.com) • [www.itw-scan.com](http://www.itw-scan.com)

Informationerne på dette datablad er baseret på vore erfaringer og rapporter fra vore kunder. Der er mange faktorer udenfor vor kontrol og viden, der kan indvirke på brugen af produkterne og disses præstationer, hvorfor vi ikke kan yde nogen garanti direkte eller indirekte.

Udgave: 28.10.05

INFORMATION

# Safe Step Asphalt Repair

## Tekniske og fysiske data

Produkttype:	En blanding af aggregat og bitumen bindemiddel, som er en ikke-reaktiv kulbrinte med højt flammepunkt udvundet fra destilleret råolie.
Aggregat:	Kalksten
Aggregat størrelse:	Maksimum 6mm
Binder:	Bitumen - patenteret bindemiddel baseret på tjærederivat, der indeholder klæbende harpiks additiver og stabilisator.
Indhold:	25 kg
Varenr.:	92001000
Dækkeevne:	25 kg dækker ca. 0,75 m <sup>2</sup> (10mm tykkelse)
Hærdning:	Forbliver smidig og fleksibel under hærdeprocessen. Hærdningen sker ved stampning, sammenpresning og luftens ilt.
Modstandsdygtighed:	Resistent mod de fleste trafikolier
Anvendelse:	Klar til brug efter 3 min.
Mindste huldybde:	20mm
Holdbarhed:	Op til 12 mdr.
Opbevaring:	Bruges hele indholdet ikke på én gang, bør man sikre sig omhyggelig tilukning af den indvendige pose, inden låget sættes på.



## Information

Yderligere teknisk information og leverandørbrugsanvisninger på ITW produkter, kan rekvireres ved henvendelse til:

**ITW Chemical Products Scandinavia**

Priorsvej 36 • 8600 Silkeborg • Tlf.: 86 82 64 44 • Fax: 86 82 64 64 • e-mail: [info@itw-scan.com](mailto:info@itw-scan.com) • [www.itw-scan.com](http://www.itw-scan.com)